



## מדהקריט™ 125 בטון מתפלס עבה

### כללי

מדהקריט™ 125 הינו בטון המתפלס מעצמו, עשוי מצמנט בתוספת סיבים, מוספים כימיים המיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת ומיועד לפילוס משטחי בטון והחלקת פניהם כתשתית לפרקט, שטיחים, ריצוף בהדבקה ועוד.

### מבנים אופייניים

מבני ציבור ותעשייה, בתי מלון, בתי חולים, מבני משרדים, קניונים, בתי מגורים ועוד.

### יתרונות

- ◆ חסכון בעלויות הרצפה בהשוואה לשיטות אחרות.
- ◆ מוכן לשימוש, ללא תוספת מוספים באתר הבניה.
- ◆ קבלת משטח מפולס ללא גלים.
- ◆ התכווצות מזערית בלבד.
- ◆ יישום מהיר.

### נתונים טכניים

צבע – אפור בהיר  
משקל מרחבי (יבש) – כ – 2100 ק"ג/מ"ק  
חוזק לחיצה לאחר 28 יום: 20 מגפ"ס (או 30 מגפ"ס ע"פ הזמנה מיוחדת)  
ניתן לתנועת אדם – בתנאים אופטימליים לאחר 24 שעות  
ניתן להעמסה – לאחר כשלושה ימים  
ניתן לכיסוי – לאחר כשבעה ימים (תלוי בטמפרטורה ובלחות האוויר)  
עובי מינימלי 25 מ"מ

### הנחיות לביצוע

- ◆ על המשטח להיות מוצק, נקי מאבק, כתמי שמן ושכבות הפרדה.
- ◆ הגובה הסופי של המשטח העתידי יהיה מסומן להבטחת מפלס אחיד.
- ◆ תפרי התפשטות והפרדה של המבנה יעברו גם בשכבת הבטון המתפלס.
- ◆ אזור יציקת הבטון המתפלס יהיה מוגן מרוח וקרירת שמש ישירה.
- ◆ אפשרה תבוצע במשך שלושה ימים לאחר היישום.

### אזהרה

כל המידע הנ"ל הינו בגדר המלצה הניתנת ע"פ מיטב ניסיונונו והידע שברשותנו.  
כל משתמש חייב לוודא מראש כי החומר מתאים ליישום הרצוי לו.